



**FLAMESTOP 10**

**Информационный лист**

Свойства	Единица измерения	Наш метод основан на:	Информация о продукте Без спецификации
<b>Состав</b>			Иглопробивной утеплитель, созданный из смеси негорючих вискозных волокон и модифицированных акриловых волокон.
<b>Способ скрепления волокон</b>			Иглопробивной утеплитель
<b>Цвет</b>			Белый
<b>Возгораемость</b>		 EN 533 : 1997 index 1/5*40	Невозгораемый
<b>Oekotex 100 class I</b>			Соответствует
<b>Плотность</b>	г/м <sup>2</sup>	ISO 9073-1	200г/м <sup>2</sup>
<b>Толщина</b>	мм	ISO 9073-2	5.0 - 6.5мм
<b>Сила растяжения</b>			
Продольное направление	N/5cm	WI-LB-003	min. 50 N / 5cm
Поперечное направление	N/5cm	WI-LB-003	min. 55 N / 5cm
<b>Растяжение</b>			
Продольное направление	%	WI-LB-003	max. 100 %
Поперечное направление	%	WI-LB-003	max. 100 %
<b>Параметры рулона</b>			
<b>Длина</b>			100м
<b>Ширина</b>			150см
<b>Максимальный диаметр рулона</b>			55см
<b>Инструкция по уходу</b>			

[www.libeltex.com](http://www.libeltex.com)

Импортер в России: ООО «СофтТекс»

[www.softteks.ru](http://www.softteks.ru)

E-mail: [softteks@gmail.com](mailto:softteks@gmail.com)

Тел.: (812) 974-47-11, (495) 781-05-28