

SORBIFELT 22D

Информационный лист

Свойства	Единица измерения	Наш метод основан на:	Информация о продукте Без спецификации
Состав			Иглопробивной утеплитель, созданный из смеси 100% вискозных волокон.
Способ скрепления волокон			Иглопробивной утеплитель
Цвет			Белый
Возгораемость			Не применяется
Oekotex 100 class I			Соответствует
Инструкция по уходу			
Плотность	г/м ²	ISO 9073-1	105г/м ²
Толщина	мм	ISO 9073-2	3.5 - 4.5мм
Сила растяжения			
Продольное направление	N/5cm	WI-LB-003	min. 25 N / 5cm
Поперечное направление	N/5cm	WI-LB-003	min. 25 N / 5cm
Растяжение			
Продольное направление	%	WI-LB-003	max. 60 %
Поперечное направление	%	WI-LB-003	max. 80 %
Параметры рулона			
Длина			100м
Ширина			150см
Максимальный диаметр рулона			55см
Внутренний диаметр картонного тубуса			50мм

www.libeltex.com

Импортер в России: ООО «СофтТекс»

www.softteks.ru

E-mail: softteks@gmail.com

Тел.: (812) 974-47-11, (495) 781-05-28